

PVC, Saugschlauch, No144



	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Biegeradius mm	kurzzeitiger Betriebsdruck bar	Vakuum bar	Länge m
Aufdruck	25	33,4	4,2	110	7	0,88	50 mtr.
JA	30	38,6	4,3	120	6	0,88	50 mtr.
	32	41,2	4,6	120	6	0,88	50 mtr.
Beständigkeit	35	44,2	4,6	120	6	0,88	50 mtr.
WEICH-PVC	38	48	5	140	6	0,88	50 mtr.
	40	50	5	150	5	0,88	50 mtr.
Farbe	51	61,4	5,2	170	5	0,88	50 mtr.
SILBERGRAU	60	71	5,5	190	4	0,88	50 mtr.
Lebensmittel	63	74	5,5	210	4	0,88	50 mtr.
NEIN	76	88,4	6,2	240	4	0,88	50 mtr.
	80	92,4	6,2	250	3	0,88	50 mtr.
REACH	90	102	6	290	3	0,88	50 mtr.
1907/2006/EC	102	116,4	7,2	320	3	0,88	50 mtr.
	110	124	7,2	410	3	0,88	25 mtr.
RoHS	125	141	8	620	2	0,88	25 mtr.
2015/863	152	170	9	500	2	0,88	20 mtr.
Spirale	152	170	9	500	2	0,88	6 mtr.
HART-PVC	152	170	9	500	2	0,88	4 mtr.
	152	170	9	500	2	0,88	5 mtr.
Material	160	178	9	750	2	0,88	20 mtr.
PVC-BUNA	200	224	12	1.100	1	0,88	20 mtr.
Temperatur	200	224	12	1.100	1	0,88	5 mtr.
- 40°C BIS + 60°C	200	224	12	1.100	1	0,88	4 mtr.

Toleranz Alle technischen Daten wurden ermittelt nach ISO-Standard und bei 20°C Umgebungs- und
ISO EN 1307 Mediumtemperatur, technische Änderungen vorbehalten.